Construction

Sikagard®-905 W

Xử lý độ ẩm và hiện tượng kiềm hóa bề mặt – Tạo màng thẩm thấu cứng trên bề mặt

Mô tả

Sikagard®905W là sản phẩm lỏng ,hệ nước có thể sử dụng ngay và tạo màng cứng chống thấm. Sikagard®905W sẽ trở nên trong suốt sau khi khô và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc.

Ứng dụng

Sikagard®-905W được dùng để ngăn ngừa sự hút ẩm trên bề mặt thạch cao hoặc vữa trát, gạch hoặc đá… Do sản phẩm có độ nhớt thấp nên dễ dàng thẩm thấu vào bề mặt nền và tạo thành màng chống thấm nước trong suốt rất hiệu quả.

- Xử lý kiềm hóa bề mặt
- Ngăn ngừa sự phát triển nấm mốc
- Tăng độ cứng bề mặt và chống thấm

Sikagard®-905W có thể dùng trong nhà và ngoài trời

Tăng độ cứng bề mặt cho các mặt nền yếu

Ưu điểm

- Có độ nhớt rất thấp
- Trở nên trong suốt sau khi khô
- Có thể dùng sơn hoặc giấy dán tường lên lớp phủ
- Dùng trong nhà và ngoài trời
- Chống tia UV

Thông tin về sản phẩm

Ngoại quan/ màu sắc

Lỏng màu trắng sữa

Đóng gói

2 lit hoặc 5 lit / can

Lưu trữ

Tối thiểu 12 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở ở điều kiện khô ráo, tránh sương giá và ở nhiệt độ cao hơn +5°C . Nên tránh ở vùng có nhiệt độ quá nóng.

Thông số kỹ thuật

Mùi

Có mùi đặc trưng

Khối lượng thể tích

1.01 kg/l

pH	7.5 ±1
Độ nhớt	~ 3.9 mPa.s , kim Brookfield số 1, tốc độ 60 rpm
Tiêu thụ	0.2 – 0.3 lit/m^2 cho một lớp tùy thuộc vào độ rỗng của mặt nền.

Thi công

Chuẩn bị bề mặt	Làm sạch các lớp phủ bị hư hỏng do bị hút ẩm như lớp sơn cũ, giấy dán tường …Loại bỏ các vết bẩn kiềm hóa, nấm mốc và vi khuẩn ■ Chải sạch hoàn toàn bề mặt nền ■ Dùng nước sạch để rửa sạch ■ Để cho bề mặt khô ráo trước khi thi công
Nhiệt độ thi công	Tối thiểu +5°C / tối đa +35°C
Trộn	Sikagard®-905W là loại sản phẩm trộn sẵn có thể dùng ngay. Lưu ý : nên lắc kỹ trước khi sử dụng
Thi công	Dùng cọ hoặc con lăn phủ đều sản phẩm trên mặt nền đến bão hòa. Đối với bề mặt khá rỗng thì nên thi công hai lớp. Phải để lớp đầu khô hoàn toàn mới thi công lớp kế tiếp.
Vệ sinh	Làm sạch dụng cụ bằng nước ngay sau khi thi công

Lưu ý thi công/ giới hạn

- Sikagard®-905W không thể ngăn sự hư hỏng do ngưng tụ trên mặt tường lạnh (như căn phòng có sự thông gió kém)
- Sikagard®-905W không thể dùng để làm cho mặt nền trở nên tốt khi chúng đã bị hư hỏng nặng cần phải sửa chữa như lớp nền thạch cao đã hỏng..
- Nếu không thi công lớp sơn lên trên Sikagard®-905W thì trong một số trường hợp , bề mặt có thay đổi màu sắc, vì vậy phải thử nghiệm trước khi sử dụng
- Sikagard®-905W phải được khô hoàn toàn trước khi sơn phủ hoặc dán giấy lên trên
- Khi dùng giấy dán tường thì nên sử dụng loại keo dán không thẩm thấu
- Khi sử dụng loại giấy dán tường có thể chùi rửa thì nên dùng loại keo chống nấm mốc

Thông tin về sức khỏe và An toàn

Sinh thái học	Ở trạng thái lỏng làm nhiễm nguồn nước , nên không được đổ xuống cống rãnh, nguồn nước và đất.
Lưu ý quan trọng	Sản phẩm phải được thải bỏ theo qui định địa phương. Các thông tin chi tiết về an tòan và sức khỏe cũng như các biện pháp phòng ngừa như các dữ liệu về sinh thái ,tính độc hại ,thể chất… có thể tham khảo ở tài liệu an tòan sản phẩm.

Miễn trừ

Các thông tin, và đặc biệt, những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Sika. Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ mong muốn không. Sika có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý. Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.

Construction

Sika Limited (Vietnam)
Head Office:
Nhon Trach 1 Industrial Zone,
Nhon Trach Dist., Dong Nai Prov.
Tel: (84-61) 3560 700
Fax:(84-61) 3560 699